

FLUOSTAR® Le meilleur d'une graisse fluorée ...

FLUOSTAR symbolise une gamme de graisses très haut de gamme à base d'huiles perfluorées spécifiques.
Les graisses FLUOSTAR sont recommandées là où l'application d'autres lubrifiants même synthétiques ne peut plus satisfaire les exigences extrêmes :

- Stabilité exceptionnelle aux hautes températures.
- Excellente inertie chimique (gaz et liquides agressifs)
- Non inflammable.
- Compatibilité totale avec les plastiques et élastomères.
- Très longue durée de vie.
- Très basse friction.
- Bon comportement viscosité-température.
- Très faible tension de vapeur
- Bonne résistance aux radiations nucléaires.
- Non toxique.



Performances Désignation	Huile de base Grade ISO / NLGI	Huile de base Nature	Epaississant Nature	% évaporation 24h	N.dm	Plage d'utilisation en continu	Principales applications
FLUOSTAR L 2 L	15 / 2	PFPE B	PTFE	10 / 120°C	>1000 000	-60...+120°C	Micro mécanique BT
FLUOSTAR 2 L	150 / 2	PFPE B	PTFE	0.7 / 150°C	>500 000	-30...+240°C	Polyvalence MT
FLUOSTAR 2 L PLUS	220 / 2	PFPE B	PTFE	0.5 / 150°C	>500 000	-30 +250°C	Polyvalence MT + EP
FLUOSTAR H 2 PLUS	320 / 2	PFPE B	PTFE	1.7 / 200°C	>300 000	-30...+260°C	Polyvalence HT
FLUOSTAR FH 2	460 / 2	PFPE B	PTFE	0.5 / 200°C	>300 000	-25...+300°C	Paliers HT
FLUOSTAR LX 2	100 / 2	PFPE B+L	PTFE	1.5 / 150°C	>800 000	-50...+200°C	Electro - Micro
FLUOSTAR MX 2	220 / 2	PFPE B+L	PTFE	1.5 / 200°C	>500 000	-50...+250°C	BT / HT
FLUOSTAR HX 2	460 / 2	PFPE B+L	PTFE	0.5 / 200°C	>500 000	-40...+300°C	BT / HT
FLUOSTAR SX 2	320 / 2	PFPE L	PTFE + Gel	0.4 / 200°C	>500 000	-60...+300°C	BT / HT
FLUOSTAR SG 2	320 / 2	PFPE L	Gel	0.4 / 200°C	>500 000	-60...+300°C	BT / HT
FLUOSTAR XL	32 / 2	PFPE L	PTFE		>1000 000	-85...+150°C	Aérospatial
FLUOSTAR XM	220 / 2	PFPE L	PTFE	0.5 / 200°C	>1000 000	-65...+280°C	Aérospatial
FLUOSTAR XS	680 / 2	PFPE L	PTFE	<0.1 / 200°C	>500 000	-50...+310°C	Aérospatial



LUBRILLOG S.A. – B.P. 60261–ZI des Chasses – 18 rue Nicolas Appert—F26106 ROMANS SUR ISERE- Cedex
Tel: +33 (0)4.75.45.26.00 Fax: +33 (0)4.75.45.18.65 - Web: www.lubrilog.com Email: contact@lubrilog.fr

Les informations indiquées ci-dessus témoignent de notre bonne foi mais elles ne peuvent en aucun cas servir de garantie pour une quelconque application qui engagerait notre responsabilité. Les présentes données peuvent être modifiées sans préavis.